


WHITMORE

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КАЛИБР™ XR СВЕРХПРОЧНАЯ СМАЗКА

Caliber™ XR-это самая надежная смазка для подшипников на основе лития в линейке Whitmore. Эта весьма тавот давления был сконструирован для сверхмощного обслуживания. Рекомендовано где самые строгие высокие нагрузки и толчковая нагрузка столкнуты. Применения включают стойки крана сталелитейного завода, кольца ряда на оборудовании минирования и лесохозяйства, и тяжело нагруженное промышленное оборудование как станы, точилишки, etc.

Калибр™ XR Whitmore включает в себя высокую вязкость жидкости, эффективное экстремальное давление и противозносные присадки, а также твердые смазочные материалы. Эта мощная комбинация обеспечивает длительный срок службы компонентов и минимальные незапланированные остановки.

Сочетая устойчивый к сдвигу литиевый загуститель с полимерами высокой плотности, компания Whitmore создала смазку с выдающейся водостойкостью, независимо от того, является ли это экранированный подшипник или тот, который подвержен прямому распылению воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **СРОК СЛУЖБЫ КОМПОНЕНТОВ** - это средства защиты от износа денеги, сэкономленные на замене компонентов.
- **ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЙ** - несмотря на свои робастные характеристики он может быть разливаается под мороз.
- **ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ** - липкие полимеры обеспечивают металл прилипание несмотря на сразу брызги воды.
- **БЕЗОПАСНЫЙ** - не содержит никаких опасных компонентов.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Типичные применения для калибра™ XR Whitmore включите шарик и подшипники ролика, втулки и скольжения. Калибр™ XR особенно ценен там, где скорость низкая, а нагрузка высокая. Применения оборудования перевозки и погрузо-разгрузочной работы включают штыри короля, подшипники втулки, и-соединения и пункты шасси.

ASTM

		ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
		0	1	2
Д-217	Класс NLGI	0	1	2
Д-2265	Ряд Проникания	355-385	310-340	265-295
Д-445	Точка Падения, °F (°C)	440 (226)	450 (232)	450 (232)
	Кинематическая Вязкость (Базовое Масло)			
	cSt @ 40°C	1,000	1,000	1,000
	cSt @ 100°C	67	67	67
	Плотность, фунт / Гал @ 60°F (15,5°C)	7.5	7.60	7.62
Метод Гарднера	Удельный вес, г / куб. см @ 60°F (15,5°C)	.9085	0.9124	0.9131
Д-2596	Четыре шарика EP, точка сварки, кг	620	620	620
Д-2266	Износ четырех шариков, ширина шрама, мм	0.50	0.5	0.50
Д-4049	Разбрызгивание Воды, % Потери	--	<22	<12
Д-1264	Смыв Воды, % Потери	7	5	4
Д-1743	Испытание На Ржавчину	Проходить	Проходить	Проходить
	Тип Сгустителя	Литий	Литий	
	Низкотемпературная Прокачиваемость			
Стандарт OEM	Литий Ventmeter @ 400 psi, °F (°C)	15 (-10)	18 (-7)	25 (-4)
	Lincoln Ventmeter @ 700 psi, °F (°C)	8 (-13)	10 (-12)	14 (-10)

Выше приведены средние значения. При обычном производстве следует ожидать незначительных изменений, не влияющих на производительность продукта.

УПАКОВКА

Бараны Бочонки Ведро Патроны
50 Долларов За Футляр

930 Whitmore Drive * Rockwall, Texas 75087 * USA * (972) 771-1000 * 800-699-6318
Зарегистрированная компания по стандартам ISO 9001 и ISO 14001 * www.whitmores.com

Ограниченная гарантия: компания Whitmore Manufacturing Company дает ограниченную Экспресс-гарантию того, что на дату поставки ее товар не будет иметь дефектов материалов и изготовления Whitmore и будет соответствовать прямому письменным заявлениям о качестве, если таковые имеются, сделанным компанией Whitmore в связи с продажей товара. За исключением такой ограниченной явной гарантии, не существует никаких явных гарантий, сделанных в отношении продажи товаров, и все подразумеваемые гарантии, существующие в соответствии с законом, прямо отрицаются и отрицаются, в частности, Уитмор ОТКАЗЫВАЕТ И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Любая другая ответственность, будь то договорная или деликтная, включая, помимо прочего, строгую ответственность, предусмотренную в разделе 402А "литературное изложение действий" или иным образом, отрицается и не признается. Единственным средством правовой защиты в случае нарушения компанией Whitmore такой ограниченной экспресс-гарантии является возврат покупной цены ее товара, и компания Whitmore не несет никакой ответственности за повременный случайный или косвенный ущерб, в результате использования товара, независимо от того, относится ли он к самому товару или к другому имуществу. Перечисленные данные подвержены обычным производственным вариациям.

TDS-2093 6-19-14 tm/к



Сканирование QR-кода для ссылки на веб-версию